


DENSOLEN®-HT, -HT25, -MT25 Primer



Informace o výrobku

Zvláštní výhody:



- ✓ Perfektně se hodí k páskám a páskovým systémům DENSOLEN®.
- ✓ Vynikající odolnost proti katodickému rozpojování.
- ✓ Pro ocelové a jiné kovové povrchy.
- ✓ Rychle schne a snadno se nanáší.
- ✓ Kompatibilní s PE, PP, FBE, PU, CTE a bitumenovými továrními nátěry.
- ✓ K aplikaci válečkem nebo štětcem.

Základní nátěr na bázi rozpouštědel pro pásy a páskové systémy DENSOLEN®.

Již sto let je DENSO Group Germany symbolem zkušeností, kvality a spolehlivosti v oblasti ochrany proti korozi a výstavby silnic. Úspěch této mezinárodně vedoucí skupiny společností je založen na vývoji "DENSO bandáže", patentované již v roce 1927 - prvního výrobku na světě pro pasivní ochranu potrubí proti korozi. Od té doby DENSO Group Germany stanovuje a zaručuje nejvyšší standardy kvality s technicky průkopnickými produkty. Výzkum, vývoj a výroba probíhají výhradně v Německu. Naši zaměstnanci v osobní spolupráci se zákazníkem realizují trvale bezpečná a individuální řešení.

Popis produktu

Základní nátěry DENSOLEN®-HT/-MT jsou nedílnou součástí všech páskových systémů DENSOLEN® a aplikují se jako základní nátěr na kovový povrch a přilehlou tovární vrstvu před navinutím pásky DENSOLEN®.

Základní nátěry DENSOLEN®-HT/-MT jsou založeny na bázi benzínu jako rozpouštědla a obsahují butylový kaučuk a pryskyřice pro optimální adhezni spojení mezi páskami DENSOLEN® a povrchem potrubí.

Základní nátěry DENSOLEN®-HT/-MT jsou k dispozici na bázi dvou rozpouštědel s různým rozsahem odpařování. To zajišťuje

optimální podmínky zpracování jak v chladných (např. DENSOLEN®-HT Primer), tak v teplých (např. DENSOLEN®-MT25 Primer) klimatických podmínkách.

Primery DENSOLEN®-HT/-MT se vyznačují vysokým krytím. Postačí tenký krycí nátěr. Plošná spotřeba je přibližně 0,2 litru na m².

Základní nátěr DENSOLEN®-HT/-MT zvyšuje pevnost odlupování páskových systémů DENSOLEN® jak na kovovém povrchu, tak na továrním nátěru, a tím podporuje trvalou ochranu proti korozi.

Před aplikací DENSOLEN®-HT/-MT Primer musí být povrch očištěn

(stupeň čistoty ST2 nebo SA2,5 podle ISO 8501-1) a vysušen.

Pokud se s aplikací páskového systému DENSOLEN® nezačne ihned po zaschnutí základního nátěru, doporučuje se obnovit nátěr nejpozději po 6 hodinách.

DENSOLEN®-HT/-MT Primer lze nanášet štětcem nebo malířským válečkem.

Před aplikací pásky DENSOLEN® musí být základní nátěr suchý. V závislosti na typu základního nátěru, okolní teplotě, pohybu vzduchu a vlhkosti je doba schnutí přibližně 5 až 25 minut.

Typické vlastnosti produktu

| Vlastnost | Jednotka | Typické hodnoty | | | Zkušební metoda | |
|---|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| | | HT | HT25 | MT25 | | |
| Rozpouštědlo | - | Benzín | Benzín | Benzín | - | |
| Bod vzplanutí | °C (°F) | -18 (-0,4) | -18 (-0,4) | ≥+23 (≥+73,4) | DIN 51755 | |
| Hustota | +23 °C/ +73,4 °F | g/cm3 | 0,79 | 0,78 | 0,80 | DIN 51757 |
| Obsah pevných látek | hmotnostní % | 30 | 24 | ≥24 | ISO 1515 | |
| Obsah aromatických látek | hmotnostní % | <0,0005 | <0,0005 | <0,01 | - | |
| Doba schnutí při ručním nanášení ¹⁾ | min (přibližně) | 5 až 10 | 5 až 10 | 20 až 25 | - | |
| Maximální čekací doba do aplikace pásky DENSOLEN® | h | <8 | < 8 | < 8 | - | |
| Spotřeba | l/m2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | |
| Provozní teplota ²⁾ | °C (°F) | -60 až +100 (-76 až +212) | -60 až +100 (-76 až +212) | -60 až +100 (-76 až +212) | - | |

¹⁾ V závislosti na teplotě, vlhkosti, pohybu vzduchu a povrchové teplotě potrubí.

²⁾ V závislosti na použitém páskovém systému DENSOLEN®.

| Pracovní teplota | |
|------------------|--|
| Okolí | -40°C až +60°C (-40°F až +140°F) |
| Povrch trubek | min. +3°C nad rosným bodem max. +85°C (+185°F) |

Informace pro objednávání a balení

| Balení | Kapacita [l] | Hrubá hmotnost [kg] |
|-----------------------|--------------|---------------------|
| 4 plechovky v kartonu | 1 | 0,92 |
| Kovový kbelík | 5 | 4,70 |
| Kovový kbelík | 10 | 8,70 |
| Sud | 180 | 168,00 |

Skladování

Primery DENSOLEN® -HT/ -MT lze skladovat v neotevřeném originálním balení po dobu nejméně 60 měsíců od data výroby.

Skladovací teplota: -10 °C až +50 °C.

Skladujte v suchu a ve svislé poloze.

DENSO GmbH

Felderstrasse 24 | 51371 Leverkusen | Německo
 Telefon: +49 214 2602-0 | info@denso-group.com
www.denso-group.com

Naše informace o produktech, doporučení pro zpracování a další tištěné materiály poskytují rady podle našich nejlepších znalostí a odrážejí stav naší znalostí v době tisku. Obsah však není právně závazný. Proto nepřebíráme žádnou odpovědnost za nesprávné nebo opomenuté rady. Zpracovatel je povinen zkontrolovat vhodnost a možnosti použití pro zamýšlený účel.

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny uvedené značky zákonem chráněnými ochrannými známkami společnosti DENSO, přinejmenším v Německu. Platí výhradně naše Všeobecné obchodní podmínky, které najdete na adrese www.denso-group.com. Místem příslušnosti je Leverkusen/Německo.

11.2021